

Anyagminőség megadás példák

- Ötvözetlen szerkezeti acélok:

S 185, S 235 JR, S 275 JR, S 355 JRC, E 295, E 335, E 360 idomacélok, lemezek

- Betétben edzhető acélok:

C 10, C 15, 15 Cr 3, 16 MnCr5 tengelyek, fogaskerekek

- Nemesíthető acélok:

C 22, C 25, C 35, C45, C 60 kisebb szilárdság, általános gépgyártás
28 Mn6, 36 CrNiMo4 nagyobb igénybevételű darabok, általános gépgyártás

- Lemezgrafitos öntöttvas :

GG-100, GG- 150, GG- 200, GG- 250 tengelykapcsoló agy

Anyagminőség megadás példák

- Csavar:
3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 6.6; 6.8; 6.9; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9
- Csavaranya:
4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 (alacsonyanya 04; 05; 06)
- Alátétek: szerkezeti acél
- U, I alátét: St (hidegen hengerelt finomlemez pl. St 02F, St 03F)
- Rugós alátét: FSt rugóacél
- Hengeres szegek, kúpos szegek, hasított szegek, csapszegek, axiális rögzítőgyűrűk, fogazott biztosítólemezek: szerkezeti, betétbenedzhető, nemesíthető acélok

100 Cr4, 10Mn2, 9SMnPb28K
- Reteszek:
 - ötvözetlen szerkezeti acélok pl. E 335,
 - nemesíthető acélok pl. C 45K